Produktdatenblatt

Form- & Nahtabdeckband

Anwendungsbereiche

Das Form- und Nahtabdeckband vereint die Eigenschaften eines Formbandes und die des Nahtabdeckbandes in einem Produkt. Dadurch lassen sich einfache Stoßverbindungen, Überlappungen, Beschädigungen einer EPDM-Folie und andere Detailarbeiten wie Innenecken, Außenecken, Rundungen, Lichtkuppeln, Solarbefestigungen, Schornsteinabschlüsse, Dachdurchdringungen u.v.m. einfach und sicher abdichten. Fehlanwendungen durch die Verwechslung mit einem Nahtabdeckband sind dadurch komplett ausgeschlossen. Zudem kann das For m- & Nahtabdeckband gem. FLL-Zulassung für eine Dachbegrünung als Nahtabdeckband, welches bei Nähten zusätzlich zum Nahtband erforderlich ist, verwendet sowie in den Systemen DACHPROTECT, BAUDICHT und AGRARFLEX eingesetzt werden.

Beschreibung

Das Form- & Nahtabdeckband besteht aus teilvulkanisierten EPDM mit einem aufkaschiertem Nahtmaterial. Durch die nicht vollständig abgeschlossene Vulkanisation hat das Form- & Nahtabdeckband temporär sein Formgedächtnis verloren. Es lässt sich dadurch über 750% dehnen und an jede beliebige Form anpassen. Die Nahtfügung mit der EPDM-Folie findet im Kaltnahtfügeverfahren durch Vernetzung statt. Für diese Art der Nahtfügung ist immer zwingend eine EPDM-Aktivierung erforderlich. Dabei geht die EPDM-Folie mit dem Nahtmaterial eine dauerhafte Verbindung auf molekularer Ebene ein. Die Nähte sind nach der Kaltnahtfügung sofort zugbelastbar und wasserdicht. Diese Verbindung ist erheblich haltbarer als eine Verklebung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die ausgeführten Detailarbeiten mit dem Form- & Nahtabdeckband bleiben dauerhaft flexibel, sollten jedoch keinen ständigen Dehnungen ausgesetzt sein.

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany
Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240

Maße
Breiten: 150 mm / 230 mm / 300 mm / 460 mm
Stärke: 2,3 mm
Länge: bis zu 15,25 m (Breite 150 mm bis zu 30,50m)

Lagerung
Das Form- & Nahtabdeckband muss trocken zwischen +15 °C und +25 °C gelagert werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Haltbarkeit
Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Verarbeitungshinweise
Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Form- & Nahtabdeckband sowie unseren Systemhandbüchern und den Verarbeitungsvideos unter https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany
Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240